



FL grout flex

- Flexfuge -

Modifikovaná výplňová spárovací hmota



Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	130	42
	Balení	6 kg	25 kg
	Typ balení	polyetylénový pytel	polyetylénový pytel
	Kód obalu	06	25
	Číslo výrobku		
zementgrau	2891	■	■
speciální odstíny*	2899	■	■

*na vyžádání, minimální odběr 25 kg

Spotřeba

Cca 1,8 kg/m²/mm tloušťky vrstvy



Oblasti použití



- V interiéru a exteriéru, v suchém a mokřem prostředí
- Šířka spár 4 – 20 mm
- Pro vyhřívané podlahové konstrukce
- Spárování keramických stěnových obkladů a podlahových krytin
- Stěny ze skleněných tvárníc

Vlastnosti výrobku

- Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC ¹plus)
- Vysoká odolnost vůči oděru
- Snížená absorpce vody
- Flexibilní spárovací malta podle DIN EN 13888
- Odolný vůči vodě a mrazu
- Dobrá přilnavost
- Hydraulicky tuhnoucí

Údaje o výrobku

Sypná hmotnost	Cca 1,5 kg/dm ³
Záměsová voda	Cca 1,2 l / 6 kg Ca. 5,0 l / 25 kg
Pochozí	Po cca 24 hodinách
Malta skupiny	III

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- Prüfbericht 5493/11_Abrriebfestigkeit n. DIN EN 12808
- Lizenz zur Führung des EMICODE_GEV vom 03.09.2019

Systémové produkty

- FL fix (2817)
- Remmers Fugendichtmassen


Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.




- Příprava podkladu
Vyčistěte spáry od přebytečného lepidla.

Příprava směsi



- Míchání
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Pomocí míchadla míchat intenzivně cca 3 minuty, až bude směs homogenní.

Zpracování



- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.

- Doba zpracování (+20 °C)
Cca 60 minut

Spárovací hmotu nanášejte celoplošně pogumovanou stěrkou a zatlačením vpravte do spár.
Poté ostrým stažením odstraňte přebytek.
Povrchové závoje po natažení malty lehce odstraňte vlhkou houbou.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.
Nepoužívat na přímo osluněných nebo zahříváných plochách.
Pomocí prstového testu zkontrolujte, zda je materiál dostatečně zatuhlý a omyvatelný.
Čištění se provádí s minimem vody.
Poslední krok čištění provádějte vždy čistou vodou.
Chraňte před příliš rychlým vyschnutím.

Upozornění

Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.
Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.
Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).
Vzlínání vlhkosti ze spodní konstrukce a podmínky prostředí ovlivňují tuhnutí ostrost barev.
Pokud je to možné, nepoužívejte v podlahové ploše světlé odstíny citlivé na nečistoty.
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / Čištění




Míchací zařízení, nerezové hladítko, spárovací hmota, hladítko s houbou, houbu

Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

- Mischgefäß (4030)
- Waschboy-Set (4978)
- Reibebrett schwarz (4979)
- Schwambrett rot (4935)
- Schwambrett gelb (4936)
- Viskose Reinigungsschwamm (4133)

Skladování / trvanlivost



Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instrukcí, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.